

Số/No: 05 - 081023/TN2-XTHanoi
HD: 1090923/XTHanoi-YC

Trung Tâm Thử Nghiệm VLXD XTEST Hà Nội
/ XTEST Hanoi Building Materials Test Center - LAS XD 1684
Địa chỉ/Addr: No 18, 495/1/30 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
Liên hệ/Contacts: 0869 129 209 / hn@xtest.vn / www.xtest.vn

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CỦA VỮA, KEO DÁN GẠCH - ĐÁ / GROUTS AND ADHESIVES FOR CERAMIC TILES - SLAB STONE

Ha Noi, 08/10/2023
Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Client: **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL**
Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH**
Địa điểm: 199A Tỉnh Lộ 830C, Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
/Manufacturer: Nam
Yêu cầu/Request: Thử nghiệm sản phẩm theo TCVN 7899-1: 2008
Loại mẫu/Sample name: **Keo dán gạch chuyên dụng cho hồ bơi WesoonTile DURAPOOL - Thương hiệu : Wesoon**
Mô tả mẫu/Description: 1 bao 25kg
Ngày nhận mẫu/Received date: 09/09/2023
Ngày thử nghiệm/Tested date: 09/09/23 - 08/10/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/ No	Tên chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Request TCVN 7899-1: 2008 Loại/Type C2TES1 (*)	Phương pháp thử /Test methods
1	Cường độ bám dính khi kéo ở điều kiện thường /The adhesion strength when pulling at normal conditions	N/mm ²	1.660	≥ 1.0	TCVN 7899-2 : 2008
2	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước /Shear adhesion strength after water immersion	N/mm ²	1.470	≥ 1.0	
3	Cường độ bám dính khi kéo sau khi gia nhiệt /The adhesion strength when pulling after heating	N/mm ²	1.410	≥ 1.0	
4	Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng /Tensile adhesion strength after freezing and thawing cycles	N/mm ²	1.280	≥ 1.0	
5	Vữa dán có khả năng biến dạng ngang /Deformability of mortar	mm	3.91	2,5mm ≤ S < 5 mm	
6	Độ trượt /Slip	mm	0.23	≤ 0.5	
7	Thời gian mở kéo dài /Open time	Phút /Mins	40	≥ 30	
	+ Cường độ bám dính khi kéo tại thời gian mở /Strength of adhesion when pulling at open time	N/mm ²	0.58	≥ 0.5	

* Hàm lượng nước trộn theo thông tin nhà sản xuất cung cấp

THỰC HIỆN
Test by

TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
XTEST Ha Noi Center
Trưởng phòng TN / Chief of LAB

CÔNG TY CỔ PHẦN XTEST HÀ NỘI
XTEST HA NOI, JSC
Giám đốc / Manager

Phí Đình Định

Nguyễn Văn Quyền

Nguyễn Việt Hoàng